

正本

木

000所, 4. 特許 原

昭和4.9年 4月23日

特許庁長官

. **(** 

1. 発明の名称

40年97と7日ウ 七/グルリ 有機質肥料の製造技

2. 発明者

##フレキロラフマロラ 住所 山口泉防府市協和3号3号 サ タ ブヤ オ 氏名 曾 田 昭 男 (ほか3名

3. 特許出願人

郵便番号 100

住 所 東京都千代田区大手町一丁目6番1号

名 称 (102)協和醱酵工業株式会社

代表者 髙 田

4. 添付書類の目録

(1) 明 細 春

1通

(2) 願書副本

1 通



1.発明の名称

有機質肥料の製造法

2 特許請求の範囲

限序系表式たは廃液の生物学的処理ドより生 する余剰汚泥を開放条件下で品報 / 3 0~250℃ に加熱して有機物が部分的に分解するまで焼成 するととを特徴とする有機質肥料または有機質 肥料原料の製造法。

よ発明の詳細な説明

本発明は各種服酔廃液をたは廃液の生物学的 処理により生じる余剰汚泥から有機質肥料をた は有機質肥料原料を製造する方法に関する。

設飾廃放の肥料化は公客問題をクローズドシステムにより解決するための鍵として注目されつつある。しかし設飾廃液の最額液は粘着性が大であるために、例えばスケールの生成などによって製造工程上の取扱いが困難をこと、およびその乾燥物は吸機性が大であることに問題が

(19) 日本国特許庁

# 公開特許公報

①特開昭 50-142366

43公開日 昭 50. (1975) 11.17

②特願昭 49-45054

②出願日 昭49.(1974)4.23

審査請求

(全6頁)

庁内整理番号 68/2 49

100日本分類
4 C2

⑤ Int.Cl<sup>2</sup>.

ある。からの問題の解決策として、破骸などによる酸処理によつてそれらの物性を改善しようという試みがなされてきたが、このような強酸 - 加熱処理は装置上のトラブルが多発して円滑な製造が困難であり、かつ大量の強酸が使用されるために肥料中の無機成分の比率が高くならざるを得ず、有機質含量の高い肥料の製造は困難である。

本発明の目的は、とのような従来法における 装置上、工程上および製品上の問題点を解決し て、容易に肥効的にも優れた有機質肥料または 有機質肥料原料を製造することができる方法を 提供しようとするものである。

本発明者等はからる目的のために種々検討した結果、酸酵廃液または例えば活性汚泥法のどとき廃液の生物学的処理により生ずる余剰汚死を開放条件下で品置/30~330℃に加熱して有機物を部分的に分解せしめる(以下本発明では半焼成という)本発明を発成した。

からる本発明によれば、強敵などの処理を必

要としないので、装置の腐蝕およびスケールの 付着などの工程上のトラブルが少くなり、連続 化が極めて容易になる。また、強酸およびその 中和のためのアルカリなどに由来する肥料中の 無機質含量をできるだけ少くすることが可能に たり、他の肥料成分との比率の調整が容易にな る。さらに重要なことは、本発明によりえられ る半焼成物は、胸椎酸の含有量が高くなり、か つ固化性ラよび吸湿性が少ない無色の取扱い容 ・・ 島た物質に変化し、とれを肥料または土壌改良 剤として施用した場合、後に具体的に述べる如 く、元来融酵廃液または余剰汚泥が有している 発芽かよび初期生育への悪影響が全くなくなり、 むしろ土壌の団粒構造の形成、栄養物保持能の 向上等を促進して優れた配効を示すことが判明 した。

65

本発明の被処理物である融酵廃液としては、 アルコール蒸溜廃液。アミノ酸。核酸関連物質 などの各種の酵酵廃液が使用可能である。特に 廃精費を主原料とする酸豚廃液は、元来発芽障 客性物質を多く含み、それからえられる肥料は一般に施用量に限界があつたが、本発明により たられる肥料はそのような傾向が認められず、 この点で廃棄変を使用した酸酶廃液に対して特に好ましい結果がえられる。また、 原液の生物 学的処理によりえられる余剰 汚泥としては、 活性 死法・メタン 検酵法 などの余剰 汚泥を用いることができる。

からる服野廃液かよび余剰汚泥などは、通常 約30~40分(重量)に漁稲した後、濃紅液 をそのまり熱風乾燥器に導入して、品思/30 ~250℃、好ましくは、/50℃~200℃ で加熱半焼成処理を行わしめる。この処理条件 でたられる半焼成物は、元来的漁路液または余 剰汚泥に含まれていた有機物の漁常約/0~ 50分(重量)程度が分解された黒色の物体または同型物である。

しかし、ある他の服酔廃液・例えば錯響を原料とするアルコール職酔蒸馏弱液などは、加熱 半無成の過程で著しく粘着性が高くなり、機械

的化半焼成が困難になる場合がある。とのよう な場合は、脱液機能液を一旦、喫傷乾燥して約 よ 多の水分を含む粉末とし、さらに望ましくは 数粉末を例えば圧離成型機によりフレーク状に 成型した後に、無風乾燥砂に導入して半焼成を 行わしめるとよい。

噴霧乾燥に際しては噴霧乾燥機の熱風入口温 変きがかも出口温度約 / 0 0 ℃程度で行う。

得られた競声廃散の粉末を成型するにあたつ ては公知の各種の成形加工機が使用できるが、 操作および大量の連続処理が容易で、かつ摩叛 熱の発生による被処理物の膨脹が起らないよう にするため、通常圧縮成型方法が最も適してい る。その場合、圧縮度は高いほど次の半焼成工 穏が容易に行いうる。

加熱に使用する熱風乾燥機は、公知の各種の 型式のものが使用可能であるが、特にロータリ ーキルン型熱風乾燥機またはパドル型熱風乾燥 機などを使用すれば、加熱半焼成と同時に、半 焼成物の造粒が可能であり、かつ半焼成物が機 内にスケールとして付着することが少く、さら に連続化できるので好意である。


加熱処理に要する時間は、加熱時の品強、核機箱被の機度をよび成分などによって大きく相違するが、前記の品温で均一に加熱する限り通常約5分~/時間程度で半焼成は可能であり、均一な加熱が困難な場合でも加熱時間を延長するととによって最終的には目的とする半焼成物が得られる。加熱処理時の隔液のP日は3~6が適当であり、必要に応じて加熱的に機箱被にアンモニアまたは健康などを添加してP日間整を行うのがよい。

かくしてえられる半熱成物は登索・リン酸・ 加里などの肥料成分を加えて有機質含有化成肥料として調整することができるが、これらの肥料成分の調整は加熱焼成処理前の廃液機額液中 に添加することによつて行う方がよい。すなわち、本発明の加熱焼成条件下では、添加したこれらの肥料成分は、新ノ表に示すように、加熱による影響を殆んど受けず、工程的には著しく 簡略化するととができるからである。

つぎに、本発別における加熱焼成条件(品強) と、半焼成物の分析値および物性の関係を試験 /に示し、本発明の加熱焼成条件によりえられ る半焼成物と、他の加熱条件で同様に処理した 場合について、対比して配効試験を行つた結果 を試験例2および3に示す。

#### 試験例/

直径70mの蒸発皿に、窒素・リン酸・加里 およびマグネシウムをそれぞれ N として約8 %。 P20g として約8 %。 R20 として約8 % かよび Mg0 として約9 %(いづれも重量が)含むよう に調整した糖素を原料としたダルタミン酸酸酸 筋液の乾燥物約198を乾燥器に入れ、つぎの ような温度条件下で3 %時間加熱して半焼成を 行つた。その結果を第1 表に示す。



#### 註 / )有极物分解率:

加熱処理による有機物減量/処理前の有機物重量 但し、有機物重量は全固型分より、灰分か よび研安含量を整引いた値である。

註3)0D:処理物の粉砕品を、水/00㎡ 当り48の割合で加え、30分間振量 後沪過し、沪液を被長420㎡点、/00 セルで吸光度を割定した値である。

#### 註3) 固化性:

処理物の粉砕品約100gをポリエチレン 袋に入れ、荷重100gをかけ、室型3gで にて3日間放置した後、固化性を判定した。

+・・・・・著しく固化性を示したもの

±・・・・・若干固化性を示したもの

ー・・・・・固化性を配めないもの

#### 註≠)吸湿性:

処理物の粉砕品を、2 # 時間大気中に放置 した。

+ ・・・・・著しく潮解しべとべとになつた もの

士・・・・・若干潮無したもの

- ・・・・・変化が認められたいもの

第/表より明らかなように、品額/0まで程 度では有機物の分解は殆んど起らず、解核酸含 量少くかつ固化性および数優性を有するが、品 額/30~230℃の範囲内では有機物が部分 的に分解して解植酸含量が特異的に増大すると 共に、固化性、数優性が減少する。さらにとの 条件下では、加熱によるアンモニア超望素が幾 分減少するけれども、他の無機肥料成分は殆ん ど影響がないことがわかつた。しかし、品型 300℃以上になると、有機物の分解が過度に なり、腎植酸含量シよび無機肥料成分が減少す る。

### 試験例2

試験例がでえられた各半焼成物を使用して発 芽障客試験を行つた。すなわち、シャーレド水 ままおよび供試各半焼成物を入れ、まり粒の丸 葉小松菜の種子を揺種後、7日目の観察結果を 示すとつぎの通りである。

なお、無談加区は半焼成物を於加するととな く同様に行つたものである。



THE STATE OF THE S	•	46

4	区名	施肥量(昭/シャーレ)	発芽率 (%)	斗 大 (=)
1	無添加区		100	265.
2		10	98	. 27.5
3		50	98	28.5
.#	/50C半炔成物	100	96	./ 9.0
3	İ	150	92	19.0
6		10	100	330
. 7	2000 38 48 - 1184	50	98	28.5
1 8	200°C 半烧成物	100	98	260
,		150	96	19.0
10		.10	98	29.0
11	2 4 750 34 34 14 34 34	30	98	28.0
12	250℃半烧成物	100	94	245
13		150	72	163
14		10	98	265
15	105°C加熱処理物	50	94	27.5
16	(対照区)	100	48	7.5
17	,	150	. 0	_
18		10	100 .	28.5
17	330°C半焼成物	30	98	27.5
20	(対照区)	100	76	/10
2/		150	12	2/

註)/区は逆使用した。草丈は平均値である。

第2表から、本発明に係る/10でおよび 200℃半焼成区では施肥量を多くしても発芽 障害を起していないが、対照区では施肥量が多くなると顕著に発芽障害が起ることが明らかで ある。

# 拡験例え

ワクネルポット(3000分の/8)に、火 山灰土壌32㎏入れて、20粒の小松菜の種子 を搭種した場合の発芽および初期生育試験観察 結果を第3袋に示す。

#### 館 3 5

	3日日	19日 / 19日		30日目					
区	8	発芽数	発芽数	発芽数	華大	草丈	莱巾	全生体	根段
名是	1	(本)	(本)	(本)	(ca)	(a)	(æ)	重(8)	(c=)
	#8	8	19	19	123	18.5	3.4	18.1	19.1
/30C	88	. 7	18	20	126	21.2	3.2	224	228
半焼成物	168	6	20	20	11.8	21.9	10	261	23/
	48	8	20	20	125	19.1	30	19.0	200
200°C 半焼成物	88	8	19	20	120	2 /.3	KS	27.8	230
	168	6	19	20	147	24/	£3	3 0.7	225
Just	48	8	18	/8	100	17.1	3.0	145	17.0
加美处理物	<b>8</b> 9	7	19	19	8.2	17.5	23	102	8.0
(対照区)	168	.2	. 18	16	<b>*</b> *	4.5	1.6	20	4,3
ASOC	#8	6	20	20	11.6	17.2	<b>K</b> 2	141	18.0
學使成物	<b>8</b> 9	*	20	20	8.0	163	2.3	126	17.2
(対無区)	168	7	18	19	7.7	148	3./	124	140

#### 註)/鉢2速使用した。

第3表より、対照区である103℃加熱 処理物かよび330℃半焼成物では新肥量 を多くすると初期生育が悪くなるが、本発 明によりよられた130℃かよび300℃ 半焼成物は施肥量を多くすると初期生育が良く なることが明らかである。

つぎに実施例を示す。

# 実施例/

概繁を主原料とするリジン酸酢液をイオン交換物脂格により処理した場合の流出廃液を固型分半の分になるまで海舶した。機稲液(300g)にアンモニアを加えてPBが付近に調整した後、熱風入口ガス温度で300g)は口温度に多した小型パドン型熱風乾燥粉に05g/minの速度で連続的に導入し、品温175~190℃で半焼成処理を行つた。このときの導入物の投内保有時間は平均30~40分程度であり、半焼成物は径約3~5m程度の熱色の粒状物として95kgたられた。

たられた半焼成物の分析値を、同じ機縮液を 品温 / / 0℃で乾燥してえられた固型物の分析 値と対比して示せば第◆表のとかりである。

#### 您 # 表

E ANT	水分	有 极 物 分解率 #	胸植酸 含量多	T - N %	A÷¥ ≉	T - P	W−K	рН
本発射製品	0.#	1.0	64"	143	10.4		3.8	3.0
// <i>0</i> ℃乾穀物 (対照)	0.9	الت	0.7	143	120		3,\$	4.6


註) T-N:全選素, A-N:アンモニア原選素, T-P:全リン酸, W-X:水容性加里

また、本発明製品(半饒成物)と対照物 (//ので乾燥物)の発芽および初期生育試験 として、まののの分の/\*\*のワグネルポットに、 火山灰土壌まよなを入れて、よの粒の小松菜の 種子を播種して行つた場合の観察結果を餌ま表 に示す。

まのなかよび過燐酸石灰まのなを加えてよく混合した。との混合物を熱風入口温度300℃, 出口温度170℃に調整した小型ロータリーキルン型熱風乾燥機に入れ、品面約200℃の条件下で1時間加熱して半焼成を行い、径約3~7無程度の無色塊状の半焼成物380%をえた。 えられた半焼成物の分析値はつぎの通りである。

<b>水</b> 分	0. 3 %
有极物分解率	175
腐植散含量	1 4 5
全 袋 業	25%
アンモニア態盤素	1. 3 \$
金蜡酸。	225
全加 里	e. s \$
水帮性加里	7. 8 %
. р н	16

えられた半焼成物を使用し、安屋3年子大根 を対象作物として、網状コンクリート种規模の 肥効試験を行つた結果を第6表に示す。



註)各本の3 8 施配量区には過換限石灰/8 と硫酸加里の28,68 施配量区には過換 酸石灰28と硫酸加里の48,/28 施配 量区には過燐酸石灰38と硫酸加里の88 を剛然として磁加して行つた。

#### 実験例よ

類響を主原科とするアルコール酸野蒸馏廃液 を固型分半0%に機能し、機能液 500 kに 3 m f 以下に粉砕した樹皮粉末 200 k,破安

をお対照として加熱温度を品温 / / 0℃に関 整して、全く同様にしてえられた乾燥物を使用 した。

#### 笛 4 粤

				····		
B		35日日	70日目	10日目		
施		生育障害	草丈	鼓根株数	根部収量	
区分施肥	100	株 数 (本)	(on)	(本)	(8)	
// <i>0</i> C乾燥物	800	0.	18	3	103	
(対照)	1.600	7	15	/	50	
	3,200	10	8	\$	<b>#3</b> .	
•	800	. 0	25	. 1	260	
本発明製品	1,600	0	28	0.	3#0	
	3,200	0	33	0	. 373	

# 実施例よ

原療密のアルコール蒸剤系液を固型分半0分となるまで機能した。機能液2304を熱風入口型度300℃。出口温度100℃の条件下に保持したデイスク方式のスプレードライヤーに



て乾燥し、水分含量3 5 0 粉末 / / 0 ぬを待た。 これをロールブレンシャーに連続的に供給して 板状に圧縮成型した後、粗砕した。粗砕物を熱 風入口ガス温度3 2 0 ℃,出口温度 / 7 0 ℃に 保持したロータリーキルンに / 0 分間入れ、出 口品温約 2 3 0 ℃の条件下で、加熱して半鋭成し、半続成物 7 0 %を待た。その分析値はつぎ のとかりである。

存許出顧人 (702)協和設勝工業株式会社。 代表者 高 田 弘 4 無記以外の祭明会

キタフ シ キョクワチョウ

住 所 山口県防府市協和町 4 番 9 号

氏名 复居任二

住 所 山口県警園町/ノ/

氏名 安严 使

住 所 山口県防府市協和町2番9号